



RECUBRIMIENTO ANTIGRAVA AG02

REPINTADO AUTOMOTRIZ

DESCRIPCION

Recubrimiento diseñado para proteger partes muy expuestas a la corrosión e impactos por grava en áreas bajas de automóviles.

PROPIEDADES

- Color negro
- Secado rápido al aire
- Pintable con los sistemas habituales
- Reduce los sonidos producidos por los impactos de grava
- Resistente a la corrosión
- Flexible

RECOMENDACIONES

- Aplicar en áreas libres de polvo y humedad
- Mantener alejado de chispas y fuentes de calor
- Almacenar fuera del alcance de los niños
- Aplicar en ambientes bien ventilados
- Evitar el contacto prolongado con la piel
- Aplicar a temperaturas mayores de 10⁰ máx. 40⁰ C
- Utilice equipo de seguridad como guantes, gafas y mascarilla de carbón activado

DATOS TECNICOS

Rendimiento teórico

15 a 18 m² por galón

Contenido de sólidos

Por peso: 48,0 ± 2%

Tiempo de secado (25º C, 50% HRA)

Al tacto: 10 minutos*

Duro: 2 horas*

Curado total: 12 horas*

*Puede variar dependiendo de la textura aplicada.

Brillo

Mate

Viscosidad

103,0 ± 2% KUs

Dilución

N/A

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACION

Es necesario que la superficie este bien tratada para que los resultados sean óptimos, para aplicar utilice pistola tipo Schütz a una presión de 55-65 p.s.i., (4/5 bar) pulverizar a una distancia de 20 a 40 cm dependiendo de textura deseada.

Puede ser pintado después de 2 horas, no es necesario lijar, las salpicaduras y utensilios pueden ser limpiados con thinner standard.

FABRICADO POR:

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A.

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A. GARANTIZA ESTE PRODUCTO SOLO SI ES APLICADO DE ACUERDO A NUESTRAS ESPECIFICACIONES Y POR NO ESTAR BAJO NUESTRO CONTROL SU APLICACIÓN NOS LIMITAMOS A LA REPOSICION DEL MISMO, PREVIA EVALUACION TECNICA.