



ZR MAS®

MASILLA PLASTICA ULTRA SOFT

Descripción

Producto desarrollado a base de resinas de poliéster y aditivos de excelente calidad, para uso en: reparación de abolladuras e imperfecciones en carrocerías de automóviles, trabajos en fibra de vidrio y madera.

Ventajas:

- Rápido secado
- Excelente lijabilidad
- Alto relleno
- Flexible
- Alta adherencia

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de óxido, polvo, grasa, aceite, jabón, desmoldantes, cera u otros contaminantes.

Preparación de la masilla

Antes de mezclar con el catalizador homogeneizar cuidadosamente realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire.

La dosificación de catalizador depende de la temperatura ambiente por ejemplo:

- 5 a 10°C 100 partes de masilla 3 partes de catalizador
- 10 a 20°C 100 partes de masilla 2 partes de catalizador
- 20 a 30°C 100 partes de masilla 1 parte de catalizador

La mezcla tiene una vida útil de 8 a 12 minutos por lo que se recomienda no preparar cantidades de masilla en exceso. Tener en cuenta que deberá uniformarse el color de la mezcla para poder aplicarla. Para grandes espesores, es conveniente realizarlo en varias capas, respetando el tiempo de secado (15 a 20 min.) y lijando entre cada una de ellas. Después de la última aplicación se podrá dar la forma requerida con lijas 36 a 240 para pintar el fondo seleccionado.

Recomendaciones:

- Mantener este producto almacenado por cortos periodos de tiempo (máximo 6 meses)
- No aplicar sobre plástico
- Aplicar en ambientes libres de polvo y humedad
- Mantener alejado de chispas y fuentes de calor
- Almacenar fuera del alcance de los niños
- Aplicar en ambientes bien ventilados
- Evitar el contacto prolongado con la piel
- Utilice equipo de seguridad como guantes, gafas y mascarilla de carbón activado

FABRICADO POR:

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A.

PRIMIUM DE GUATEMALA, S. A. GARANTIZA ESTE PRODUCTO SOLO SI ES APLICADO DE ACUERDO A NUESTRAS ESPECIFICACIONES Y POR NO ESTAR BAJO NUESTRO CONTROL SU APLICACIÓN NOS LIMITAMOS A LA REPOSICION DEL MISMO, PREVIA EVALUACION TECNICA